

**BAUCRYL<sup>®</sup>****FLEX ESTRUTURADO**

# Selante acrílico para tratamento de juntas, trincas e fissuras em alvenarias

## DESCRIÇÃO

**BAUCRYL FLEX ESTRUTURADO** é um selante, a base de resinas acrílicas elásticas e flexíveis, reforçado com fibras de vidro.

## ESPECIFICAÇÃO

Sólidos (IV3000 Analisador de umidade 76 a 79%

1,0g a 1,2g a 200°C)

pH (tal qual)

8,0 a 10,0

Densidade

1,35 a 1,45 g/cm<sup>3</sup>

Viscosidade

Pastosa

Cor

Branca

Ligante

Polímero acrílico

Cura

Pela evaporação da água

## CAMPO DE APLICAÇÃO

Tratamento de juntas, trincas e fissuras, não estruturais, em paredes de alvenaria, em áreas internas e externas.

## MODO DE USAR

Vide Método Executivo (ME - 39) Tratamento de Fissuras em nosso site, ou consulte o Departamento Técnico da Quimicryl.

## TEMPO DE CURA

Depende da temperatura, umidade relativa do ar e da espessura aplicada.

Em condições ideais, após 24 horas pode dar seqüência ao processo executivo.

## CONSUMO

360g/metro linear/juntas de 50x5mm

## EMBALAGEM

Baldes com 5 kg

A fábrica não oferece logística reversa, ou seja, não possui um programa para receber de volta as embalagens.

Por outro lado, enfatizamos que a embalagem usada, desde que limpa corretamente, pode ser descartada como resíduo classe II-B, ou seja, resíduo reciclável. A lista de recicladores associados de embalagens plásticas pode ser encontrada no endereço: <http://www.sindiplast.org.br/site/reciclagem/recicladores-associados>

## CUIDADOS ESPECIAIS

Com o BAUCRYL<sup>®</sup> FLEX ESTRUTURADO deve-se ter os cuidados usuais típicos de produtos à base de emulsões acrílicas: boa ventilação da área de trabalho; utilização de roupas de trabalho e luvas protegendo a pele; lavar com água limpa; não ingerir e manter longe do contato de crianças e animais.

Recomenda-se aplicar o Baucryl Flex – Estruturado com umidade relativa na faixa de 40% a 75%.

## PRAZO DE VALIDADE

6 meses, na embalagem original, ao abrigo de intempéries

## SUPORTE TÉCNICO

A Quimicryl conta com profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário na aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas devem ser dirigidas à Assistência Técnica, através do SAQ 0800 12 70 88 em horário comercial ou [igpa@quimicryl.com.br](mailto:igpa@quimicryl.com.br)

## RESPONSABILIDADE DA QUIMICRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em ensaios, nossa experiência e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso Sistema de Gestão Compartilhada certificado nas normas NBR ISO 9001 e ISO 14001.

Como fabricante, temos o compromisso de indicar soluções e orientar o uso e métodos de execução. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.



[www.quimicryl.com.br](http://www.quimicryl.com.br)

REVISÃO: 18/06/15