

DESCRIÇÃO

BAUCRYL JUNTA FLEX é um produto a base de resina acrílica pura, cargas minerais e aditivos, pronta para uso, que após sua cura (7 dias), apresenta consistência flexível e elástica, com resistência ao intemperismo.

ESPECIFICAÇÃO

Sólidos (IV3000 Analisador de umidade 1,0g a 1,2g a 200°C)	83 a 87%
pH (tal qual)	8,0 a 10,0
Densidade	1,78 a 1,82 g/cm ³
Consistência	Pastosa
Cor	Natural (areia)
Tempo em aberto	20 min / 25°C
Secagem total	7 dias / 25 °C / U.R.A < 70 %

PROPRIEDADES

Pronto para uso.
Pode ser aplicado em locais úmidos
Ótima aderência em concretos
Pode ficar exposta a intempérie;
Aceitam revestimentos como pinturas, revestimentos acrílicos, etc.
Permite as pequenas deformações e movimentações da junta, sem soltar ou abrir, assegurando a vedação.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Para tratamento de fissuras. (Ver ME-39)

MODO DE USAR

Vide Boletim Técnico (MAI e AP 20) e ME (Método Executivo) em nosso site ou consulte a Assistência Técnica de Construção.

RENDIMENTO

80 g/m linear (juntas de 5 mm x 10 mm).

EMBALAGEM

Baldes de 5 kg

A fábrica não oferece logística reversa, ou seja, não possui um programa para receber de volta as embalagens.

Por outro lado, enfatizamos que a embalagem usada, desde que limpa corretamente, pode ser descartada como resíduo classe II-B, ou seja, resíduo reciclável. A lista de recicladores associados de embalagens plásticas pode ser encontrada no endereço: <http://www.sindiplast.org.br/site/reciclagem/recicladores-associados>

CUIDADOS ESPECIAIS

Dependendo da movimentação das placas é necessário estruturar com telas especiais, ou desenvolver método específico. Com umidade alta, e/ou temperatura baixa, seu tempo de cura é aumentado. Com o BAUCRYL[®] JUNTA FLEX, devem ser tomadas as precauções usuais da manipulação de produtos químicos, que são a boa ventilação da área de trabalho e o cuidado preventivo no contato com a pele.
Não utilizar em contato direto e permanente com água, como por exemplo, piscinas.
Excessos de produto remover utilizando-se pano úmido, antes da secagem.

PRAZO DE VALIDADE

6 meses, na embalagem original, ao abrigo de intempéries

SUPORTE TÉCNICO

A Quimicryl conta com profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário na aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas devem ser dirigidas à Assistência Técnica, através do SAQ 0800 12 70 88 em horário comercial ou iqpa@quimicryl.com.br

RESPONSABILIDADE DA QUIMICRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em ensaios, nossa experiência e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso Sistema de Gestão Compartilhada certificado nas normas NBR ISO 9001 e ISO 14001.

Como fabricante, temos o compromisso de indicar soluções e orientar o uso e métodos de execução. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.