

Revestimento Flexível e Impermeável para Chapas de Madeira tipo OSB

DESCRIÇÃO

Produto pastoso, Composto de resinas acrílicas, areia de quartzo classificada e desmagnetizados e aditivos.

ESPECIFICAÇÃO

Sólidos (IV3000 Analisador de umidade 79 a 82%

1,0g a 1,2g a 200°C)

pH (tal qual) 8,0 a 10,0

Densidade 1,75 a 1,85 g/cm³

Consistência Pastosa

Reativo com cimento CP II

Classifica-se como argamassa muito flexível - S2, conforme Norma EN12002/03.

VANTAGENS

Resistente ao intemperismo e raio ultravioleta, para ser usado externamente;
Revestimento flexível e resiliente, capaz de acompanhar as movimentações da base;
Impermeabiliza sem impedir a passagem de água no estado gasoso, permitindo assim a respiração da parede;

Excelente aderência em madeira tipo OSB, proporcionando revestimento aderido ao sistema;

Sobre o BAUCRYL[®] REVEST-OSB pode-se aplicar diversos tipos de acabamentos, como pinturas acrílicas, grafiatos e texturas.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Para revestimentos e proteção de placas de madeira tipo OSB em vedações verticais externas;

MODO DE USAR

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem e, a seguir, acrescentar cimento novo, sem grumos, na relação de 2,5 litros de cimento: por embalagem de BAUCRYL[®] REVEST-OSB.

- Aplicar o produto no máximo até 60 minutos após a mistura;
- Estruturar nas juntas com tela AR (Resistente à alcalinidade) larg. 10 cm;
- Aplicar o produto com desempenadeira metálica;
- Antes de usar, consultar nossos métodos executivos, e passar por um treinamento com técnicos da Quimicryl.

TEMPO DE CURA

24 h para condições normais, ou 72h no caso de solicitações com pressão negativa.

CONSUMO m²/3mm:

4,8 kg de BAUCRYL REVEST OSB aplicado em 3 demãos

1,2 kg (1litro) de cimento CP II

CONTROLE DE CONSUMO

1 embalagem de 12 kg = 7,5 m²/demão (espessura de 1 mm)

EMBALAGEM

Balde com 12 kg

A fábrica não oferece logística reversa, ou seja, não possui um programa para receber de volta as embalagens.

Por outro lado, enfatizamos que a embalagem usada, desde que limpa corretamente, pode ser descartada como resíduo classe II-B, ou seja, resíduo reciclável. A lista de recicladores associados de embalagens plásticas pode ser encontrada no endereço: <http://www.sindiplast.org.br/site/reciclagem/recicladores-associados>

PRAZO DE VALIDADE

6 meses, na embalagem original, ao abrigo de intempéries

CUIDADOS ESPECIAIS

Embora o Baucryl Revest-OSB não contenha em sua composição nenhuma substância tóxica ou nociva, entretanto, devem ser tomadas as precauções usuais da manipulação de produtos químicos, para este produto existe a FISPQ favor consultar.

SUPORTE TÉCNICO

A Quimicryl conta com profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário na aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas devem ser dirigidas à Assistência Técnica, através do SAQ 0800 12 70 88 em horário comercial ou igpa@quimicryl.com.br

RESPONSABILIDADE DA QUIMICRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em ensaios, nossa experiência e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso Sistema de Gestão Compartilhada certificado nas normas NBR ISO 9001 e ISO 14001. Como fabricante, temos o compromisso de indicar soluções e orientar o uso e métodos de execução. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.