

MÉTODO EXECUTIVO ME - 23

Aplicação de Hidrofugante

Objetivo:

O objetivo do método é detalhar o processo Proteção de Superfície Porosa –Hidrofugante, na aplicação do produto BAUCRYL® REPEL em paredes, telhados e outras superfícies verticais de modo a propiciar o treinamento da mão de obra e por conseqüência garantir a obtenção dos resultados desejados.

Documentos de Referência:

- Boletim Técnico BAUCRYL® REPEL

Equipamentos e Ferramentas:

<i>Descrição</i>	<i>Quantidade</i>
Pincel de 2"	1
Trincha de 17 cm x 5 cm	1
Pulverizador de Baixa Pressão	1
EPIs	1

Materiais:

<i>Tipo</i>	<i>Consumo</i>
BAUCRYL® REPEL Superfícies Porosas	1 a 2m ² /litro/demão
BAUCRYL® REPEL Superfícies de Média Porosidade	4 a 6m ² /litro/demão
BAUCRYL® REPEL Superfícies de Baixa Porosidade	8 a 10m ² /litro/demão

Condições Iniciais de Serviço:

- A superfície que receberá o BAUCRYL® REPEL deverá estar seca, limpa e livre de pós, sujeiras, óleos e outras contaminações.
- Verificar a temperatura da área a ser tratada, não aplicar o BAUCRYL® REPEL se a superfície estiver quente.
- Agitar o produto antes da aplicação.
- Cuidado no manuseio, pois se trata de material inflamável.
- Proteger, caixilhos e vidros antes da aplicação.



MÉTODO EXECUTIVO ME - 23

Aplicação de Hidrofugante

Modo de Execução:

PREPARO DO MATERIAL: Produto pronto para uso, não diluir.

EXECUÇÃO:

O produto BAUCRYL® REPEL deve ser aplicado de 2 a 3 demãos até atingir o consumo especificado com pincel, trincha, rolo ou pulverizador de baixa pressão, sem deixar escorrer, sendo o tempo de secagem de uma hora e cura total após 24 horas.

Controles e Cuidados Especiais:

Com o BAUCRYL® REPEL deve se ter os cuidados usuais típicos de produtos à base de emulsões acrílicas:

- Boa ventilação da área de trabalho
- Utilização de roupas de trabalho e luvas protegendo a pele
- Lavar com água limpa
- Não ingerir e manter longe do contato de crianças
- Não aplicar em superfícies horizontais

Suporte Técnico

A Quimicryl conta com profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário na aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas devem ser dirigidas à Assistência Técnica, através do SAQ 0800 12 70 88 em horário comercial ou igpa@quimicryl.com.br.

Responsabilidade da Quimicryl

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em ensaios, nossa experiência e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso Sistema de Gestão Compartilhada certificado nas normas NBR ISO 9001 e ISO 14001.

Como fabricante, temos o compromisso de indicar soluções e orientar o uso e métodos de execução. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.

