

# MÉTODO EXECUTIVO ME - 24

## Aplicação de Selador

### Objetivo:

O objetivo do **ME-24** é detalhar o processo aplicação do produto BAUCRYL® SAP para proteção de superfícies porosas como selador sobre pedras, cimentados, pisos, tijolos, concreto e telhados de modo a propiciar o treinamento da mão de obra e por consequência garantir a obtenção dos resultados desejados.

### Documentos de Referência:

- *Boletim Técnico BAUCRYL® SAP*

### Produtos e Consumos

Material – Base	Consumo / demão
BAUCRYL® SAP – Baixa Porosidade	150ml / m <sup>2</sup>
BAUCRYL® SAP – Média Porosidade	300ml / m <sup>2</sup>
BAUCRYL® SAP – Alta Porosidade	600ml / m <sup>2</sup>

Baixa porosidade – *cimento queimado, pilo polido.*

Média porosidade – *piso industrial, telhas cerâmicas.*

Alta porosidade – *tijolos rústicos, concretos.*

### Equipamentos e Ferramentas

FERRAMENTAS	ILUSTRAÇÃO
Trincha 2”	
Rolo de lã (resistente a solventes)	
Furadeira 220 V	
EPI's	

# MÉTODO EXECUTIVO ME - 24

## Aplicação de Selador

### Condições iniciais de Serviço:

- A superfície que receberá o BAUCRYL® SAP deverá estar seca, limpa e livre de pós, sujeiras, óleos e outras contaminações.
- Verificar a temperatura da área a ser tratada, não aplicar o BAUCRYL® SAP se a temperatura da superfície estiver maior que 27 °C.
- Agitar o produto antes da aplicação.
- Cuidado no manuseio, pois se trata de material inflamável.
- Recomenda-se teste prévio para aplicação em pedras naturais.

### Modo de Execução:

#### Preparo Do Material:

- O BAUCRYL® SAP é pronto para uso.  
Não diluir em thinner ou qualquer outra substância.

#### Aplicação:

- O produto BAUCRYL® SAP deve ser aplicado com trincha ou rolo de lã que tenha resistência a solventes.
- Aplicação em no máximo duas demãos para preencher e fechar toda porosidade do substrato, respeitando intervalo de 2 horas entre demãos, tomando o cuidado para não deixar excesso e não formar filme.
- Após aplicação da última demão aguardar 24 horas para liberação da área.

# MÉTODO EXECUTIVO ME - 24

## Aplicação de Selador

### Controles e Cuidados especiais

Devem ser tomados cuidados e precauções na manipulação do BAUCRYL® SAP por tratar-se de produto inflamável, como:

1. Boa ventilação da área de trabalho;
2. Utilização de EPI's, tais como roupas de trabalho, luvas de borracha, óculos de proteção, sapatos de segurança e respirador com filtro;
3. Não ingerir e manter longe do contato de crianças;

**Produto Inflamável.**

### Suporte Técnico

A Quimicryl conta com profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário na aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas devem ser dirigidas à Assistência Técnica, através do SAQ 0800 12 70 88 em horário comercial ou [iqpa@quimicryl.com.br](mailto:iqpa@quimicryl.com.br).

### Responsabilidade da Quimicryl

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em ensaios, nossa experiência e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso Sistema de Gestão Compartilhada certificado nas normas NBR ISO 9001 e ISO 14001.

Como fabricante, temos o compromisso de indicar soluções e orientar o uso e métodos de execução. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.